

Test Report

NO:TBK20220424Lab11801E-B

Date:Apr.29, 2022

Applicant: Liaocheng Harman Metal material Co., Ltd.**Address :** Room 1204, Building 2, Hongxing Meikailong Xingmei Building, Dongchangfu District, Liaocheng City, Shandong Province

The following sample was submitted and identified by/on behalf of the applicant as:

Sample Name : Metal screen**Sample Model:** H-085**Material material:** /**Supplier: /****Manufacturer: /****Sample Receiving Date:** Apr.24, 2022**Test Period:** Apr.25, 2022 to Apr.28, 2022**Test Requirements/:**

According to the customer's requirements and the reference standard: GB / T 2423.17-2008, 72h neutral salt spray test shall be carried out on the entrusted samples.

Test Result:

Please refer to next pages.

*****For more details please refer to the next page*****

Fiction:
(Rapporteur) Celine**Review:**
(Technical Director) GI**Approve:**
(General Manager) Sky·Gu**Date:** Apr.29, 2022

本检测单位保证检测的客观公正性，并对委托单位的商业秘密履行保密义务；委托单位对样品的代表性和资料的真实性负责，本检测单位仅对样品负责，委托单位对于检测结果的使用所产生的直接或间接损失及一切后果，本单位不承担任何经济和法律责任；本《检测报告》未经授权全部或部分转载、复制、篡改和伪造都是违法的，将被追究民事、行政甚至刑事责任；请注意本报告最后一页背面测试服务条款。




Test Report

NO:TBK20220424Lab11801E-B

Date:Apr.29, 2022

Sample Information:

Sample Name	Sample Number	Sample Appearance Description
Metal screen	TBK20220424Lab11801-1#	As shown in the figure below
		
Pre-test photo		

Test Equipment:

Equipment	Model	Management No.	Date of measurement
Salt mist test box	GY-60	J-002-01	2022-08-31

Test Conditions:

- 1) Test tank temperature:35℃
- 2) Saturated barrel temperature:47℃
- 3) Concentration of NaCl:50g /L
- 4) pH value: 6.8
- 5) Spray volume:1.3mL/80cm²/h
- 6) Spray time:72h

本检测单位保证检测的客观公正性，并对委托单位的商业秘密履行保密义务；委托单位对样品的代表性和资料的真实性负责，本检测单位仅对样品负责，委托单位对于检测结果的使用所产生的直接或间接损失及一切后果，本单位不承担任何经济和法律责任；本《检测报告》未经授权全部或部分转载、复制、篡改和伪造都是违法的，将被追究民事、行政甚至刑事责任；请注意本报告最后一页背面测试服务条款。

TBK 检测中心 TBK Testing Center
地址：苏州高新区创业街 60 号 No. 60 Chuangye Street New District Suzhou
客服电话 TEL: 0512-88961118 投诉电话 TEL: 0512-88961116 网址 Web:http://www.tbklab.cn 邮箱 Mailbox:tbk@tbklab.com




Test Report

NO:TBK20220424Lab11801E-B

Date:Apr.29, 2022

Test Process:



Photos in the test

本检测单位保证检测的客观公正性，并对委托单位的商业秘密履行保密义务；委托单位对样品的代表性和资料的真实性负责，本检测单位仅对样品负责，委托单位对于检测结果的使用所产生的直接或间接损失及一切后果，本单位不承担任何经济和法律责任；本《检测报告》未经授权全部或部分转载、复制、篡改和伪造都是违法的，将被追究民事、行政甚至刑事责任；请注意本报告最后一页背面测试服务条款。

TBK 检测中心 TBK Testing Center

地址：苏州高新区创业街 60 号 No. 60 Chuangye Street New District Suzhou

客服电话 TEL: 0512-88961118 投诉电话 TEL: 0512-88961116 网址 Web: <http://www.tbklab.cn> 邮箱 Mailbox: tbk@tbklab.com



Test Report

NO:TBK20220424Lab11801E-B

Date:Apr.29, 2022

Test Result:

After testing, the entrusted sample has no corrosion and no obvious change.



*** End of the report ***

本检测单位保证检测的客观公正性，并对委托单位的商业秘密履行保密义务；委托单位对样品的代表性和资料的真实性负责，本检测单位仅对样品负责，委托单位对于检测结果的使用所产生的直接或间接损失及一切后果，本单位不承担任何经济 and 法律责任；本《检测报告》未经授权全部或部分转载、复制、篡改和伪造都是违法的，将被追究民事、行政甚至刑事责任；请注意本报告最后一页背面测试服务条款。

TBK 检测中心 TBK Testing Center
地址：苏州高新区创业街 60 号 No. 60 Chuangye Street New District Suzhou
客服电话 TEL: 0512-88961118 投诉电话 TEL: 0512-88961116 网址 Web: <http://www.tbklab.cn> 邮箱 Mailbox: tbk@tbklab.com

